

WŁÓKNINA POLIESTROWA 60g

Poliestrowa włóknina do wzmacniania membran hydroizolacyjnych

Opis - Zastosowanie

Włóknina poliestrowa o gramaturze 60 g/m². Jest stosowana w celu lokalnego lub całkowitego wzmocnienia powłok hydroizolacyjnych (np. dla powłok ISOFLEX, ISOFLEX-T25, ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-ELASTIC itp.), w przypadku, gdy na powierzchni widoczne są miejscowe lub całkowite pęknięcia, a także na ścianie łączniki do podłogi, narożniki itp.

Opakowanie

Rolki 1m x 50m (50 m²), rolki 10cm x 50m.

Przechowywanie

Przechowywana w oryginalnym, nieotwartym opakowaniu, chroniona przed wilgocią i promieniowaniem UV.

Dane techniczne

Wartość	Jednostki	Własności	
Ciężar	g/m ²	60	
Grubość	mm	0,62	
Siła rozciągania	MD	N/5cm	14
	CD	N/5cm	12
Wydłużenie przy zerwaniu	MD	%	40
	CD	%	50

ISOMAT S.A.
 BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
 17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
 P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
 Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.eu e-mail: info@isomat.eu